

تأثير إضافة كربونات الكالسيوم في خصائص بوليمير البولي بروبيلين

ماهر الابراهيم*

(تاريخ الإيداع ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩ . قبل للنشر ١٨ / ٨ / ٢٠١٩)

ملخص

عرض هذا البحث دراسة تأثير إضافة كربونات الكالسيوم كمادة مألثة في خصائص بوليمير البولي بروبيلين، وأهمها سيولة المادة لمعرفة تغير قيم السيولة للبولي بروبيلين؛ وكذلك خصائص الشد لهذا البوليمير مع زيادة نسبة هذه المواد.

حيث أضيفت كربونات الكالسيوم بنسب وزنية متزايدة، تبدأ من 5% وحتى ٢٥%؛ فتزايدت قيم السيولة للمادة من ٣,٤ g/10min إلى ٦,٨ g/10min، عند نسبة إضافة مقدارها ٣٠%.

أدت إضافة كربونات الكالسيوم إلى نقصان في مقاومة الشد ونقصان في الاستطالة، في حين ارتفعت قيمة معامل يونغ عند إضافة كربونات الكالسيوم.

كلمات مفتاحية: بولي بروبيلين، كربونات كالسيوم، السيولة، خصائص الشد.

*مدرّس في قسم هندسة التصميم والإنتاج بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث

The effect of adding calcium carbonate on properties of polypropylene

*Maher Al-Ibrahim

(Received 24 / 4 / 2019 . Accepted 18 / 8 / 2019)

Abstract

This work presented a study on the effect of adding calcium carbonate as filler on the properties of polypropylene, especially the fluidity of the material and the tensile properties in order to determine the change of these properties of the high-density polypropylene while increasing the percentage of this material.

The calcium carbonate was added in increasing percentages from 5% to 30% and the fluidity increased from 3.4 g/10min to 6.8 g/10min.


By adding of the calcium carbonate the tensile strength and the tensile strain decreased, while the tensile modules increased.

Keywords: polypropylene, , calcium carbonate, fluidity, tensile properties.




مقدمة:

١- البولي بروبيلين

أنتج البولي بروبيلين أول مرة من قبل G. Natta لاحقاً لأعمال K. Ziegler من خلال بلمرة مونومير البروبيلين في عام ١٩٥٤ (الشكل ١). يحتوي جزيء البولي بروبيلين ١٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ وحدة مونوميرية. ويمكن أن تتوضع مجموعة الميثيل المرتبطة بذرة الكربون الثانية بأوضاع مختلفة (الشكل ٢). في حال توضع هذه المجموعة في الجهة نفسها من السلسلة الرئيسية للجزيء ينتج لدينا ما يسمى Isotactic PP وفي حال تناوب توضعها على جهتي السلسلة الرئيسية ينتج لدينا ما يسمى syndiotactic PP؛ أما إذا كان التوضع عشوائياً فإننا نحصل على atactic PP [1].



الشكل ١: مونومير البروبيلين



الشكل ٢: الأشكال المختلفة للبولي بروبيلين

يعدّ البولي بروبيلين PP واحداً من أهم البوليمرات التجارية، وهو بوليمير شبه كريستالي، ويتمتع بالعديد من المزايا مثل القوة العالية وخصائص التصنيع الجيدة وانخفاض ثمنه، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تدويره؛ لذلك يستخدم عادة في الصناعة لإنتاج المنتجات ذات الاستخدام اليومي في حياتنا؛ مثل استخدامه في صناعة السيارات ومواد التغليف والأواني المنزلية والأنابيب والألياف.


يعدّ البولي بروبيلين مادة بلاستيكية هندسية رخيصة الثمن؛ ومن مزاياه الجساءة العالية مع كثافة منخفضة، ومقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة عند عدم تعرضه لإجهادات ميكانيكية (عملياً بالمقارنة مع البولي إيثيلين مرتفع ومنخفض الكثافة). إضافة إلى ذلك يتميز البولي بروبيلين بمقاومته الجيدة للتعب وقساوته الجيدة وسهولة تصنيعه في كل من عمليتي الحقن والبتق [١].

من أهم مساوئ هذا البوليمير في حالته غير المعدلة، مقارنة مع المواد البلاستيكية الحرارية الأخرى: معامل التقلص المرتفع، ومعامل التمدد الحراري الطولي المرتفع، ومتانة الصدم المنخفضة؛ على سبيل المثال مقارنة بكل من البولي إيثيلين مرتفع ومنخفض الكثافة أو البولي فينيل كلوريد [1].


في العديد من الحالات يمكن إضافة مواد مألوفة أو معدلة للخصائص للمواد البوليميرية لتحسين خصائصها أو لتخفيض كلفتها. ولذلك فإن اختيار المادة المضافة من أجل تطبيق معين يتطلب الدراسة المتأنية لمتطلبات المنتج وخصائص المادة واعتبارات أخرى تجارية وبيئية. من أهم المواد المضافة للبولي بروبيلين ألياف الزجاج المقوية والتالك وكربونات الكالسيوم كمادتين مالتئتين تساهمان في تخفيض كلفته وتحسين بعض خصائصه بالرغم من تأثيرهم السلبي على بعض الخصائص الأخرى [1].

٢- كربونات الكالسيوم

تحضر كربونات الكالسيوم (الشكل ٣) صناعياً بإشباع محلول رائق الكلس (هيدروكسيد الكالسيوم) بغاز ثنائي أكسيد الكربون بحسب المعادلة:



أو تحضر من تسخين بيكربونات الكالسيوم سواء الصلبة أو السائلة بحسب المعادلة الآتية:



الشكل ٣ مركب كربونات الكالسيوم [2]

يستخدم مسحوق كربونات الكالسيوم في العديد من المنتجات البلاستيكية الناتجة من الصناعات النفطية، فإضافة كربونات الكالسيوم تحسّن بعض الخواص الفيزيائية للمنتج البلاستيكي، فهي تجعله مقاوماً للتشوه إذ ترفع من درجة ثباته ومقاومته، وتجعله ذا مظهر خارجي جيد وكذلك اللمس. تستخدم كربونات الكالسيوم كمادة في صناعة المواد البلاستيكية حيث تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج. نذكر بعض المنتجات البلاستيكية التي تحتوي كربونات الكالسيوم مثل: أنابيب الصرف الصحي، الأسلاك الكهربائية، بعض أجزاء المعدات الكهربائية، بعض أجزاء السيارات، ألعاب الأطفال، أكياس القمامة البلاستيكية، أدوات المائدة، حافظات الأغذية والصحون، الكراسي، والصمغ وغيرها [٢].

الدراسات المرجعية:

درس Chafidz ورفاقه [٣] الخصائص الريولوجية والميكانيكية لمركبات البولي بروبيلين/ كربونات الكالسيوم. حيث تم تحضير مزيج من البولي بروبيلين وكربونات الكالسيوم (ماستر باتش) من خلال مزج المصهور في آلة بثق ذات لولب مزدوج بنسب وزنية متعددة هي (5, 10, 15 %) وقاموا بدراسة تأثير هذه النسب في الخواص الريولوجية

وخصائص اللزوجة والخصائص الميكانيكية للمركب النانوي. توصل الباحثون من خلال دراسة انسياب المصهور إلى أن قيم اللزوجة المركبة ومعامل التخزين G' ومعامل الفقد G'' للمزيج قد ازدادت مع زيادة نسبة كربونات الكالسيوم في المزيج. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد طيف وقت الاسترخاء ومعامل الاسترخاء $G(t)$ من خلال تركيب البيانات التجريبية G' و G'' باستخدام طريقة عناصر ماكسويل عن طريق التحليل العددي. وأظهرت النتائج أن الوقت اللازم لاسترخاء الإجهادات في المزيج كان أطول منه في البوليمير. كما أظهرت نتائج اختبار الشد تحسناً في كل من معامل يونغ والمتانة (خاصة عند النسب 10% و 15%)، بينما أظهرت مقاومة الشد انخفاضاً طفيفاً. من ناحية أخرى فإن دمج $CaCO_3$ في PP قد عزز خصائص الانحناء والصدم Izod للمزيج.

قام Essabir ورفاقه [4] بمقارنة بين تأثير كل من كربونات الكالسيوم البيولوجية وكربونات الكالسيوم الفلزية في خصائص مركبات البولي بروبيلين، حيث قاموا بداية بدراسة خصائص جزيئات كربونات الكالسيوم البيولوجية (SS) الحرارية والبنوية والمورفولوجية ثم استخدموها كمادة بيولوجية مألوفة مع البولي بروبيلين. وللمقارنة قاموا بتحضير عينات تحت الشروط نفسها باستخدام كربونات كالسيوم كمادة مألوفة فلزية $CaCO_3$. حضرت العينات (CaCo3/PP, SS/PP) عن طريق البثق بنسب إضافة وزنية مختلفة (5, 10, 15, 20, 25, 30 %). أظهرت النتائج أن إضافة SS تحسن بشكل كبير الخصائص الحرارية والميكانيكية للمركب فقد ارتفع الثبات الحراري ومعامل الشد مقارنة مع البولي بروبيلين النقي. ويقول هؤلاء الباحثون أنه يمكن لجزيئات SS أن تكون بديلاً جيداً عن $CaCO_3$ التجاري لأنها تقدم بديلاً بيئياً وأن جزيئات SS تبدو مادة مألوفة بيولوجية يمكن استخدامها للحصول على منتجات صديقة للبيئة خاصة في صناعة البلاستيك.

قام Xiong ورفاقه [5] بدراسة تحليلية للسلوك الميكانيكي لمركبات البولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم تحت شد أحادي المحور وانحناء ثلاثي النقاط فحصلوا على علاقتين لكل من متوسط الإجهاد الحقيقي ومتوسط الضغط الحقيقي في منطقة العنق، وناقشوا تطبيق الحلول التحليلية في مجال الاختبار بأكمله وتحسين هذه الحلول من خلال النتائج التجريبية لكل من الشد أحادي المحور والانحناء ثلاثي النقاط. ووجد الباحثون أن الحلول التحليلية لمنحنى الاختبار تتوافق مع نتائج التجارب ومن خلال ذلك تمكنوا من التنبؤ بقيم معاملات وقوة الشد لمركبات البولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم وفقاً للنموذج المقترح من قبلهم.

Lu و Dou [6] قاما بدراسة البنية الميكروية وخواص المركب بولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم وآلية زيادة المتانة في هذا المركب حيث درسا سلوكيات التبلور والانصهار والخصائص الميكانيكية والحرارية والخصائص التصنيعية لهذا المركب، حيث استخدمتا كربونات كالسيوم ذات متانة عالية CTM واختبرا توزيع جسيمات كربونات الكالسيوم في المركب بوساطة قياسات الكثافة ومن خلال صور المسح المجهر الإلكتروني. توصل الباحثان إلى أن التبلور وقوة الشد للمركب تكون أخفض منهما للبولي بروبيلين النقي في حين يزداد معامل الانحناء مما يعني تحسناً في الصلابة كما أن تشوه القص يتحسن بإضافة CTM. كما وجد أن سيولة المصهور تزداد بوجود CTM.

درس Chafidz ورفاقه [7] تأثير نسبة الإضافة من كربونات الكالسيوم النانوية إلى البولي بروبيلين في الخصائص الريولوجية لمصهور المركب بولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم النانوية. حيث تم تصنيع مركب من البولي بروبيلين مع إضافة حبيبات كربونات كالسيوم نانوية بطريقة صهر حبيبات البولي بروبيلين وكربونات كالسيوم ماسترباتش نانوية. ودرُس تأثير نسبة الإضافة في الخصائص الريولوجية للمصهور حيث استخدمت ثلاث نسب وزنية للمادة المضافة وهي (5, 10, 15 wt%) وقورنت مع عينة من البولي بروبيلين النقي. تم تحليل مورفولوجيا المركب باستخدام

المجهر الإلكتروني الماسح لدراسة حالة التشتت والتوزيع لحبيبات كربونات الكالسيوم النانوية ضمن البولي بروبيلين، في حين تمت دراسة السلوك الريولوجي للمصهور باستخدام ريوميتر تذبذبي. أظهرت صور المسح المجهر الإلكتروني أن حبيبات كربونات الكالسيوم النانوية تتشتت وتتوزع ضمن البولي بروبيلين بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج التحليل الريولوجي أن اللزوجة المركبة لجميع العينات كانت أعلى منها للبولي بروبيلين النقي وتزداد بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم المضافة.

Beg و Zaman [٨] درسا الخصائص الميكانيكية والحرارية والريولوجية لمركب البولي بروبيلين/كربونات الكالسيوم المعدل باستخدام حمض ميثيل الأكريليك. في هذه الدراسة تم تحضير عينات من مركب البولي بروبيلين PP / حبيبات كربونات الكالسيوم النانوية nCC المعدلة باستخدام حمض ميثيل الأكريليك MA مع وبدون ثنائي كوميل البيروكسيد DCP وذلك باستخدام باثق ثنائي اللولب ودراسة تأثير كل من nCC و MA في الخصائص الميكانيكية والحرارية والريولوجية للمركب PP/nCC. توصل الباحثان من خلال الاختبارات الميكانيكية إلى أن nCC يمكن أن تقوي البولي بروبيلين وتزيد من متانته، بالإضافة إلى أنه بمساعدة MA تتحسن الخصائص الميكانيكية أكثر. وتشير نتائج المسح الحراري التفاضلي في هذه الدراسة إلى أن إضافة nCC ترفع درجة حرارة التبلور Tc للبولي بروبيلين كنتيجة لتأثير تشكل نوى تبلور غير متجانسة لـ nCC في البولي بروبيلين ويمكن أن تنتج الطور β للبولي بروبيلين. إضافة إلى ذلك فإن بإمكان MA أن تزيد كل من Tc أكثر ومن كثافة الطور β للبولي بروبيلين. وأشارت نتائج تحليل الخصائص الريولوجية إلى أن اللزوجة تزداد بزيادة كمية المادة المضافة وخصوصاً عند معدلات قص منخفضة حيث تحسن إضافة MA من تشتت nCC مما ينتج عنه زيادة في اللزوجة الظاهرية للبولي بروبيلين.

درس Roch ورفاقه [٩] تأثير شروط التصنيع في خصائص الصدم لمركب البولي بروبيلين/كربونات الكالسيوم النانوية خلال عملية البثق. استُخدمت في هذا العمل منهجية استجابة السطوح من أجل تقييم تأثير كل من سرعة دوران لولب البثق وتصميم اللولب ومحتوى المركب من كربونات الكالسيوم في خصائص المركب. أدت زيادة سرعة دوران اللولب إلى انخفاض في مقاومة الصدمات، في حين أن زيادة نسبة المادة المضافة عززت زيادة في هذه الخاصية. إلا أن زيادة محتوى الجسيمات النانوية أدى إلى الحصول على خصائص شد ضعيفة، لذلك يجب تحديد محتوى المركب من المادة المضافة من أجل تحسين خصائص الصدم دون فقد كبير للقوة الميكانيكية للمركب.

قام Wang ورفاقه [١٠] بدراسة السلوك الريولوجي لمادة البولي بروبيلين المملوءة بكربونات الكالسيوم في عملية البثق الديناميكي. جرى في هذا العمل تصميم جهاز قياس ريولوجي جديد أدخل اهتزاز جيبى إضافي بالتوازي مع اتجاه البثق لمصهور البوليمر. تم اختبار ريولوجيا مصهور مادة البولي بروبيلين المضاف إليها جزيئات CaCO₃ غير مطلية بنسبتين وزنيتين هما ٣ و ٢٠٪ في أثناء بثق المصهور من خلال مجرى شعري، وتم إعداد نموذج رياضي لمصهور البوليمر تحت تأثير الاهتزاز. تمت دراسة آثار متغيرات الاهتزاز على السلوك الريولوجي فوجدوا أنه انخفضت اللزوجة الظاهرية للمركب انخفاضاً ملحوظاً مع زيادة تردد الاهتزاز والسعة وعندما تكون نسبة الإضافة من CaCO₃ منخفضة، ستكون استجابة اللزوجة الظاهرية أكثر وضوحاً مع زيادة متغيرات الاهتزاز.

قام Payandehpeyman ورفاقه [١١] بدراسة تجريبية وتحليلية لآثار المواد المألثة غير العضوية على القساوة الميكروية لمركبات البولي بروبيلين النانوية. في هذه الدراسة تم تحضير مركبات بولي بروبيلين / صلصال نانوي (PP / NC) ومركبات نانوية مركبة من مادة البولي بروبيلين / كربونات كالسيوم نانوية (PP / CC) بنسب مئوية مختلفة من الإضافة باستخدام جهاز بثق ثنائي اللولب. تمت دراسة آثار محتوى الجسيمات النانوية على المركب

باستخدام قياس القساوة تحت الأحمال المطبقة في حدود ١٠ - ١٠٠ غرام. لوحظ أن القساوة الميكروية تزداد مع زيادة النسبة الوزنية للمادة المألثة النانوية. تم تقييم نتائج هذه الدراسة بطرق تحليلية اقترحها Marsh و Tabor لهذا الغرض. وتم الحصول على الخواص الميكانيكية للمركبات النانوية PP بواسطة اختبارات الشد والضغط أحادية المحور وأدرجت النتائج في معادلة Marsh و Tabor [١٢]. وفقا للطرق التحليلية، كانت النتائج التي تم الحصول عليها من اختبار الضغط أكثر دقة من تلك التي تم الحصول عليها من اختبار الشد. بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على تباين في نسبة H/Y (H هي القساوة الميكروية و Y هو إجهاد الخضوع) مقابل محتوى المادة المألثة تحت أحمال مطبقة مختلفة. وأخيراً، تم تعديل نموذج Marsh في هذا العمل. يثبت النموذج المعدل أكثر دقة في التنبؤ بالقساوة الميكروية وفي النسبة H / Y عند أحمال مختلفة، ويربط النموذج الجديد المقترح بين إجهاد الخضوع ومعامل المرونة وبين الحمل المطبق لتحديد القساوة الميكروية.

درس Mittal ورفاقه [١٣] الخصائص المورفولوجية والميكانيكية والريولوجية لمركبات بولي بروبيلين محشوة بمواد مضافة غير عضوية. حيث استخدموا حشوات فلزية مثل التالك (سيليكات المغنيزيوم المهدرجة) ومسحوق أحجار الميكا بسبب ميلها لتعديل خصائص المواد البلاستيكية الحرارية. تم تحضير عينات بولي بروبيلين / تالك (PTC) وعينات بولي بروبيلين / ميكا (PMC) وعينات هجينة من البولي بروبيلين/تالك-ميكا (PHC). أشارت النتائج إلى أن حجم جزيئات المادة المضافة ونوعها ونسبتها في المركب تؤثر بشكل كبير في الخصائص الميكانيكية والريولوجية للمركب، حيث تنخفض اللزوجة بزيادة معدل القص، وعند درجة حرارة 40°C يزداد معامل التخزين بمقدار 120% في PMC في حين تتناقص الاستطالة في جميع المركبات بزيادة نسبة المادة المضافة. ويزداد معامل الشد بنسبة ١٠٣% في PTC وبنسبة ٩٣% في PHC و٨١% في PMC وذلك عند نسبة إضافة ٢٠% للمادة المألثة. كذلك يزداد معامل الانحناء بنسبة ٦٢% في PTC و٨٠% في PHC و٦٢% في PMC عند نفس نسبة الإضافة ٢٠% للمادة المألثة.

Bhagat و Kumar [١٤] أجريا تحليلاً للخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمركب البولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم، حيث قاما بإضافة كربونات الكالسيوم بنسب مختلفة إلى البولي بروبيلين وحضرا المركب بتقنية الحقن لتحديد درجة سيولة مصهور البوليمير ونسبة الإضافة في الخصائص الميكانيكية. توصل الباحثان إلى أن المركب الذي يمتلك مصهوره درجة السيولة الأعلى يتمتع بأعلى خصائص على الشد، حيث تزداد خصائص الشد بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم في المركب. وعلى العكس من ذلك تنخفض خصائص الصدم بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم.

Adeosun ورفاقه [١٥] درسوا الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمركب البولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم، المحضر بطريقة الصهر والمزج بنسبة إضافة من كربونات الكالسيوم من ٠% وحتى ٤٠%، فتوصلوا إلى أن معامل المتانة يزداد بمقدار ٥٨% عند نسبة إضافة ٢٠% من كربونات الكالسيوم وترتفع قيمته بمقدار ٨٤% إذا بلغت نسبة الإضافة ٢٥%، في حين تنخفض مقاومة الصدم بمقدار ٨% عند نسبة إضافة ٢٠% وبمقدار ١٢% عند نسبة إضافة ٢٥%. تختلف أيضاً كثافة المركب عن كثافة البوليمير النقي بحيث تصبح أعلى بمقدار ١٨% عند نسبة إضافة ٢٥% وتزداد امتصاصية المركب للماء بمقدار ٤٠٠% عند نسبة مزج ١٠%.

قام Zhou ورفيقه [١٦] بتحضير مركب البولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم بنسب مزج مختلفة ودرسوا تأثير نسبة كربونات الكالسيوم في الخصائص الميكانيكية للمركب، حيث استخدموا باثق ثنائي اللولب وآلة حقن لتحضير المركب. أظهرت نتائج دراسة الخصائص الميكانيكية تحسناً في متانة الصدم تحت شروط معينة عند إضافة كربونات

الكالسيوم إلى البولي بروبيلين، ولكن خصائص الشد (مقاومة الشد، الاستطالة ومقاومة الخضوع) تناقصت. عند نسبة ١٠% كربونات كالسيوم ظهرت خصائص ضغط أفضل. وكلما ازدادت نسبة كربونات الكالسيوم في المزيج، كانت الخصائص الميكانيكية أسوأ.

Fuad ورفاقه [١٧] قاموا بمقارنة الخصائص الميكانيكية وخصائص التبلور للبولي بروبيلين PP مع نظيرتها للمركبات النانوية المترسبة من نانو كربونات الكالسيوم (NPCC) المحضرة عن طريق خلط المصهور في خلاط في المرة الأولى وعن طريق البثق بثاني اللولب. وتمت دراسة تأثير أنهيدريد المائتيك (PP-g-MAH) كموافق أيضاً باستخدام الخلاط. توصل الباحثون إلى أن متانة الصدم عند نسبة ٥% كانت أفضل للمركب النانوي المنتج باستخدام الخلاط، وعند نسبة أكثر من ١٠% كانت تقنية البثق أكثر فعالية من أجل تشتيت أفضل للمادة النانوية مما نتج عنه خصائص صدم أفضل للمركب. توافقت نتائج اختبار الصدم مع الملاحظات التي تمت مشاهدتها من دراسة مورفولوجيا المسح الضوئي المجهرية (SEM). وكما كان متوقفاً فإن معامل الانحناء للمركب النانوي ازداد مع زيادة تركيز المادة النانوية بغض النظر عن تقنية تحضير المركب. ومن أجل نفس نسبة المادة المضافة لم يلاحظ الباحثون فروقاً في قيم معاملات المرونة في طريقتي تحضير المركب. قوة الشد للمركبات المحضرة بالخلط كانت أقل منها للمركبات النانوية المبتوقة. ساهمت إضافة PP-g-MAH بتحسين متانة الصدم وقوة الشد ومعامل المرونة للمركبات النانوية المخلوطة. يمكن أن تُعزى التحسينات إلى تحسين التصاق السطوح البيئية بين الجزيئات النانوية وجزيئات البولي بروبيلين كما يتضح من الصور المجهرية SEM التي أظهرت تشتتاً أفضل لـ NPCC في حالة وجود PP-g-MAH. على الرغم من أن جزيئات NPCC لها تأثير ضعيف على تشكل نوى التبلور في PP، إلا أن إضافة PP-g-MAH في المركبات النانوية المخلوطة تسببت في زيادة واضحة في درجة التبلور للبولي بروبيلين.

درس Eirasa و Pessanb [١٨] الخصائص الميكانيكية لمزيج بولي بروبيلين / كربونات كالسيوم نانوي بهدف دراسة تأثير وجود جزيئات كربونات الكالسيوم في كل من خصائص الشد والصدم، حيث اشتملت الدراسة على تحضير أربعة مركبات باستخدام باثق ثنائي اللولب وبلغت فيها النسبة الوزنية لكربونات الكالسيوم ٣%، ٥%، ٧% و ١٠%. بعد ذلك تم اختبار هذه المركبات لتظهر النتائج أن معامل المرونة للبوليمر يزداد وكذلك يزداد إجهاد الخضوع بشكل بسيط نتيجة لإضافة كربونات الكالسيوم، إضافة إلى نقصان في درجة حرارة التحول الزجاجي وزيادة في مقاومة الصدم. ويتوصل الباحثون إلى أن خصائص الشد للمركب تعتمد على مساحة التلامس السطحي للجزيئات النانوية وكذلك على توزيعها ضمن المركب.

نشر Chafidz عام ٢٠١٨ دراسة مرجعية عن تحسين الخصائص الحرارية والميكانيكية للبولي بروبيلين باستخدام كربونات كالسيوم نانوية محضرة بطريقة ماسترباتش [١٩] مبيناً فيها أهمية المركبات النانوية البوليميرية كمعاد واعدة جديدة من المواد المركبة والتي تعطي الفرصة لتطوير مواد مركبة تمتلك علاقات مختلفة ما بين الخصائص والبنية مقارنة بالمركبات التقليدية ذات الأبعاد الميكروية والماكروية.

أهمية البحث وأهدافه:

يلجأ العديد من مصنعي المنتجات البلاستيكية إلى إضافة كربونات الكالسيوم إلى البولي بروبيلين بهدف تخفيض كلفة الإنتاج ويهتم العديد من الباحثين في مختلف دول العالم بدراسة خصائص المركب PP/CaCO₃ بهدف التوصل إلى نسبة مزج مقبولة تحقق توفيراً في الكلفة مع المحافظة على خصائص مقبولة للمنتج، ولكن على ما يبدو فإن مصدر كربونات الكالسيوم وطريقة تحضير المركب عوامل تؤثر في خصائص هذا المركب. ونظراً لوجود العديد من

مصانع المنتجات البلاستيكية في الجمهورية العربية السورية التي تنتج منتجات من البولي بروبيلين مع إضافة كربونات الكالسيوم فقد وجدنا أنه من الضروري إجراء هذه الدراسة باستخدام هذه المواد التي حصلنا عليها من أحد معامل البلاستيك بهدف الإسهام في تطوير الصناعة الوطنية. تمت هذه الدراسة في مخابر كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث في العام 2017 والعام 2018. حيث يهدف هذا العمل إلى دراسة تأثير نسبة كربونات الكالسيوم المضافة إلى البولي بروبيلين في كل من خاصية السيولة كإحدى الخصائص التصنيعية الهامة وفي الخصائص الميكانيكية لهذا المركب.

طريقة البحث والمواد المستخدمة:

1-المواد المستخدمة:

1-1 البولي بروبيلين:

تم في هذه الدراسة استخدام HomoPolymer PolyPropylene المعروف بالعلامة التجارية k 1102 من إنتاج شركة Luban Orpic في سلطنة عمان، وهي المادة المستخدمة لتصنيع العديد من المنتجات في معمل المتين للصناعات البلاستيكية في المدينة الصناعية في حسياء.

يوضح الجدول 1 خصائص هذا المنتج كما وردت من الشركة المصنعة في البيانات الخاصة به.

الجدول 1: مواصفات البولي بروبيلين المستخدم

Property	Units	Test method	Value
Melt flow rate (230°C/2.16 kg)	g /10 min	ISO 1133	3.4
Density	g /cm ³	ISO 1183	0.91
Tensile modulus (1 mm/min)	MPa	ISO 527-2	1500
Tensile stress at yield (50 mm/min)	MPa	ISO 527-2	34
Tensile strain at yield (50 mm/min)	%	ISO 527-2	9
Tensile strain at break (50 mm/min)	%	ISO 527-2	> 50
Charpy unnotched impact strength (+23°C)	kJ/m ²	ISO 179/1eU	190
Charpy notched impact strength (+23°C)	kJ/m ²	ISO 179/1eA	4
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa)	C°	ISO 75-2	85

2-1-2 كربونات الكالسيوم

تم استخدام كربونات الكالسيوم من النوع: VICAL PP-FILLER MASTERBATCH PP من إنتاج شركة VICO PLASTIC في فينتام، وهي المادة المستخدمة كمادة مضافة إلى البولي بروبيلين في معمل المتين. يوضح الجدول 2 خصائص هذا المنتج كما وردت من الشركة المصنعة في البيانات الخاصة به.

الجدول 2 مواصفات كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ المستخدمة

Items	Method	Value
Calcium Carbonate ($CaCO_3$) content	ASTM D 5630	78% – 88% \pm 0.5
Particle size of $CaCO_3$ Powder	Malvern	2 – 3.5 μ m
Melt Mass-Flow Rate (230°C/2.16kgs)	ASTM D 1238	13 g/10 min \pm 2
Melt Temperature	DSC	150°C
Bulk density	ASTM D 1895	1.2 g/cm ³
Moisture	ASTM D 644	< 0.15%

يوضح الشكل 3 حبيبات البولي بروبيلين وحبيبات كربونات الكالسيوم المستخدمة.

الشكل 3 حبيبات PP (يمين) وحبيبات $CaCO_3$ (يسار) المستخدمة

2- الأجهزة المستخدمة:

في هذا البحث استخدمنا جهاز قياس السيولة أو معدل جريان المصهور (Melt Flow Rate MFR) ويفيد هذا الاختبار بمعرفة مدى قدرة المادة على الجريان والانسياب بحالتها المصهورة وهو مفيد جداً في دراسة قابلية المادة البلاستيكية للتصنيع بعمليات الحقن والبتق، حيث تؤثر هذه الخاصية في جودة المنتج بالدرجة الأولى من ناحية القدرة على الحصول على التصميم المطلوب بالخصائص المطلوبة. كما تؤثر السيولة في بارامترات العملية التصنيعية أيضاً كدرجات حرارة التسخين وضغط الحقن مثلاً وهذا ما ينعكس على الناحية الاقتصادية لعملية التصنيع. تم إجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز السيولة الموجود في مخبر تكنولوجيا اللدائن ومشتقاتها في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث وهو من النوع TWEL Vindex. من حيث المبدأ تعتمد نتيجة اختبار السيولة على وزن المادة المناسبة خلال زمن معين تحت تأثير الحمل أي أن قيمة السيولة للمادة البلاستيكية تعرف بالوحدة gr/10min.

كما تم استخدام جهاز لبتق المواد البلاستيكية محلي الصنع موجود في معمل المتين لصناعة المواد البلاستيكية في المدينة الصناعية في حسياء لإنتاج قضبان بلاستيكية تم تشغيلها بالخراطة لاحقاً لإنتاج عينات الشد من مركبات

بولي بروبيلين/كربونات كالسيوم بنسب مزج مختلفة، حيث استخدمت مخرطة عمومية تقليدية من النوع C06230AX914-CHINA موجودة في مخبر تشغيل المعادن في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث.

لدراسة خصائص الشد استخدم الجهاز TINIUS OLSEN-H150KU Tensile Test Machine الموجود في مخبر علم المواد واختباراتها الموجود في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث وهو جهاز اختبار شد سناتيكي.

٣- خطة العمل:

من أجل دراسة تأثير إضافة كربونات الكالسيوم إلى البولي بروبيلين قمنا بالعمل وفق خطة العمل الآتية:

1- مزج البولي بروبيلين مع نسب مختلفة من كربونات الكالسيوم.

2- مجانسة المزيج قبل اختبار السيولة.

3- إجراء اختبار السيولة.

4- تحضير عينات لاختبار الشد.

5- إجراء اختبار الشد.

من أجل اختبار السيولة تم مزج البولي بروبيلين مع كربونات الكالسيوم بخمس نسب وزنية مختلفة لكربونات الكالسيوم من الوزن الكلي للمزيج وهي: ٥%، ١٠%، ١٥%، ٢٠%، ٢٥%. واستخدمت نسب المزج نفسها في عينات اختبار الشد لمقارنتها مع عينة البولي بروبيلين النقي.

لمجانسة المزيج قمنا بعملية مزج يدوية باستخدام جهاز السيولة عن طريق تحريك الحبيبات مع بعضها البعض ليتم حدوث تجانس مبدئي بينها. وبعد ذلك قمنا بوضع العينات ضمن اسطوانة الجهاز وضبط الجهاز على درجة حرارة 190°C وتركناها لفترة زمنية حتى تتجانس معاً ثم تم دفع المصهور إلى الخارج باستخدام الأوزان المرفقة. عند خروج المصهور من الجهاز يتصلب بالتبريد بلامسته للهواء، بعد خروج كامل العينة من الجهاز قمنا بتقطيعها باستخدام مقص يدوي تقليدي إلى قطع صغيرة جداً بحجم قريب من حجم الحبيبات الأصلية ثم أعداها للجهاز ليتم صهرها ومجانستها من جديد. أعيدت هذه العملية عدة مرات للتأكد من مجانسة المزيج بشكل كامل. الشكل ٤ يظهر العينات بعد خروجها من الجهاز وتقطيعها يدوياً.



الشكل ٤: العينات بعد خروجها من الجهاز وتقطيعها يدوياً

بعدها قمنا بإدخال البارامترات الآتية للجهاز من أجل اختبار العينات وذلك حسب المعيار ASTM D 1238

[٢٠] وهي:

• درجة الحرارة 230 C^0

• الكثافة 0.91 g/cm^3

• الحمولة 2.16 kgf

• زمن القطع 10 min

وقمنا بإجراء اختبار السيولة أولاً للبولي بروبيلين بدون أية إضافة وبعدها أجرينا الاختبار للمزيج PP/CaCO_3 بالنسب $5\%-10\%-15\%-20\%-25\%$ على التوالي. بعد انتهاء الاختبار تم وزن العينات الناتجة على الميزان الرقمي للحصول على النتائج.

لتحضير عينات الشد تم استخدام باثق أحادي اللولب في معمل المتين للصناعات البلاستيكية في المدينة الصناعية في حسياء (درجات حرارة التسخين في الباثق هي: المسخن الأول 200 C^0 ، المسخن الثاني والثالث 270 C^0).

وبسبب عدم توافر أجهزة معايرة وسحب وتبريد ملحقة بالجهاز واجهنا بعض المشاكل بالمحافظة على المقطع الدائري للقضيب المنبثق من الجهاز. ويظهر الشكل ٥ العينات الناتجة.



الشكل ٥: العينات المبتوقة

وبعد الحصول على هذه العينات قمنا بإجراء عملية خراطة للعينات من أجل الحصول على عينات لاختبار الشد بأبعاد حسب المعيار ASTM-D638 (الشكل ٦).




الشكل ٦: إجراء عملية الخراطة للحصول على عينات الشد(يمين) وعينة الشد (يسار).

النتائج والمناقشة:

١ - نتائج اختبار السيولة

تم أخذ المتوسط الحسابي لستة قياسات من كل عينة. يظهر الشكل ٧ تغير قيمة السيولة بتغير نسبة كربونات الكالسيوم في المزيج.



الشكل ٧: ارتفاع قيمة السيولة مع زيادة نسبة كربونات الكالسيوم.

نلاحظ من الشكل ارتفاع قيمة السيولة مع زيادة نسبة كربونات الكالسيوم. ويعود السبب في ذلك إلى سيولة كربونات الكالسيوم الكبيرة 13 g/10 min وهذا يعني أنه بزيادة درجة الحرارة فإن سيولة كربونات الكالسيوم الكبيرة سوف تعمل على تحسين سيولة المزيج وهذا ما أظهرته النتائج. يعزى أيضاً ارتفاع السيولة (انخفاض اللزوجة) بإضافة كربونات الكالسيوم إلى أن حبيبات كربونات الكالسيوم الكروية تتصرف كمحامل كروية (ball bearings) مخفضة الارتباط بين طبقات مصهور البوليمير، ويزداد تأثير هذه المحامل بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم في المزيج وهذا ما ذهب إليه كل من Xie ورفاقه [٢١] عند دراسة الخصائص الريولوجية لمركب البولي فينيل كلوريد مع كربونات الكالسيوم وكذلك Mai ورفيقه [22] و Lu [٦] و Bhagat ورفيقه [١٤] و Wang [١٠] و Mittal [١٣] عند دراستهم لمزيج البولي بروبيلين مع كربونات الكالسيوم، ولكن Chafidz [٣] و Beg [٨] توصلوا إلى زيادة في اللزوجة عند


إضافة كربونات الكالسيوم على عكس ما توصلنا إليه في هذا العمل ويفسر Chafidz نتيجته بأن حبيبات كربونات الكالسيوم تزيد الفعل الاحتكاكي بين المادة المضافة والبولي بروبيلين مما يعيق حركة جزيئات البوليمير. وربما يكون هذا الاختلاف بين هذه الأعمال ناتجاً عن اختلاف طريقة تحضير المزيج، الأمر الذي سيسبب اختلافاً في توزيع كربونات الكالسيوم ضمن المزيج وهذا ما يتطلب إجراء دراسات إضافية في هذا المجال.

٢- نتائج اختبار الشد


تظهر الأشكال ٨ و ٩ و ١٠ العلاقة بين نسبة كربونات الكالسيوم في المركب وبين إجهاد الشد، والاستطالة ومعامل يونغ للمركب بولي بروبيلين / كربونات الكالسيوم.

تعطي قيمة معامل يونغ معلومات عن جساءة المركب في حين تعطي قيمة الإجهاد معلومات عن الحمل الأعظمي الذي تتحملة المادة. بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم في المركب $PP/CaCO_3$ تزداد قيمة معامل يونغ، في حين تنخفض قيمة الإجهاد وتنخفض الاستطالة.


إذاً بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم تتحسن جساءة المركب وهي خاصية مهمة للمركبات البوليميرية وهذا من الأسباب التي تدعو إلى إضافة المائات غير العضوية إلى المواد البوليميرية. تعزى الزيادة في قيمة E إلى سببين: الأول هو الجساءة المرتفعة لكربونات الكالسيوم مقارنة بجساءة البولي بروبيلين والثاني هو تقييد كل من الحركة الجزيئية وقابلية التشوه لبنية البوليمير الناجم عن التوزيع الجيد لحبيبات كربونات الكالسيوم ضمن بنية البوليمير [٣]. بالطبع يقاس معامل يونغ في منطقة الإجهاد المنخفض (منطقة المرونة) وفي هذه المنطقة يبقى التلاصق بين جزيئات البوليمير وجزيئات كربونات الكالسيوم موجوداً. توصلت دراسات أخرى إلى هذه النتيجة نفسها؛ مثل [٤]، [١٣]، [١٨].



الشكل 8: علاقة إجهاد الشد مع زيادة نسبة $CaCO_3$



الشكل 9: علاقة الإنفعال مع زيادة نسبة $CaCO_3$



الشكل ١٠: علاقة معامل يونغ مع زيادة نسبة $CaCO_3$

يعدّ الإجهاد الأعظمي من خصائص الشد الأخرى المهمة. على عكس علاقة معامل يونغ بنسبة كربونات الكالسيوم في المزيج فإننا نجد أن قيمة إجهاد الشد الأعظمي تتناقص بزيادة نسبة كربونات الكالسيوم. تقاس قيمة الإجهاد الأعظمي في منطقة إجهاد واضحة (منطقة التشوه اللدن) مما يعطي ارتباطاً مختلفاً بين نسبة كربونات الكالسيوم وبين قيمة هذا الإجهاد عنه في حالة معامل يونغ. وبالتالي يعزى التناقص في قيمة الإجهاد الأعظمي إلى إضعاف الارتباط بين جزيئات كربونات الكالسيوم وجزيئات البولي بروبيلين في هذا المجال. تتصرف جزيئات كربونات الكالسيوم القاسية في هذا المجال كمركزات إجهاد بسبب خصائص مرونتها المختلفة عن الخصائص المرنة للبولي بروبيلين وسوف يؤدي تركيز الإجهادات هذا إلى زيادة في الإجهاد ثلاثي المحاور حول جزيئات كربونات الكالسيوم، مما يؤدي إلى إضعاف الارتباط السطحي بين جزيئات البوليمير وبين جزيئات كربونات الكالسيوم. وضعف هذا الارتباط سيقود إلى تجمع جزيئات كربونات الكالسيوم مع بعضها البعض وخصوصاً كلما ازدادت نسبتها ضمن المركب، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف مقاومة المادة للإجهاد وبالتالي انخفاض قيمة الإجهاد الأعظمي. توصلت العديد من الدراسات لنتائج مماثلة فيما يخص تأثير نسبة كربونات الكالسيوم على إجهاد الشد الأعظمي للمركب PP/CaCO₃ ومنها [3]، [6]، [9]، [13]، [16]، [17]. يتوافق انخفاض قيمة الإجهاد الأعظمي بانخفاض الاستطالة مع زيادة نسبة كربونات الكالسيوم كما يظهر في الشكل 9، حيث إن تركيز الإجهادات سيؤدي إلى انهيار مبكر لعينة الشد كلما ازدادت نسبة كربونات الكالسيوم في المركب. تتوافق هذه النتيجة مع [9]، [13]، [16].

الاستنتاجات والتوصيات:

تعدّ السيولة من الخصائص التصنيعية بالغة الأهمية، حيث يتوقف اختيار درجات حرارة التسخين في أثناء عملية التصنيع على هذه القيمة، فمثلاً في عمليات الحقن تكون السيولة المرتفعة خاصة مرغوباً بها لكي يتمكن المصهور البلاستيكي من الوصول إلى فراغات القالب بشكل سهل، أما في عمليات البثق فإن السيولة المرتفعة غير مرغوب بها، حيث إنه من الأفضل أن تخرج المادة البلاستيكية من فتحة قالب البثق متماسكة نوعاً ما لكي تحافظ على شكلها الذي خرجت عليه من فتحة قالب البثق ريثما يتم تبريدها.

وبالتالي يمكن الاستنتاج تبعاً لنتائج اختبار السيولة التي حصلنا عليها أنه من المفضل زيادة نسبة كربونات الكالسيوم في المزيج عند إنتاج المنتجات بالحقن وتخفيض هذه النسبة عند الإنتاج بالبثق (عند درجة حرارة تصنيع ثابتة) أو يمكن القول أنه عند إنتاج المنتجات البلاستيكية يمكن من خلال زيادة نسبة كربونات الكالسيوم الوصول إلى سيولة معينة مطلوبة عند درجات حرارة أخفض منها في حالة البوليمير النقي، الأمر الذي يعدّ اقتصادياً حيث يمكن توفير جزء من الطاقة اللازمة لعملية التسخين (هذا طبعا مع عدم الإضرار بالخصائص الميكانيكية المطلوبة).

من نتائج اختبار الشد وتحليلها نستنتج أنه لا يمكن إضافة الكثير من كربونات الكالسيوم إلى البولي بروبيلين لكي لا نضعف خصائصه الميكانيكية، ولكن إضافتها تعدّ أمراً اقتصادياً يساعد في تقليل كلفة المنتجات، الأمر الذي لا يمكن إغفاله، لذلك يجب أن نجد توازناً ما بين الكلفة والخصائص الميكانيكية للمركب $PP/CaCO_3$. نوصي بدراسة المزيد من خصائص البولي بروبيلين عند إضافة المواد المضافة إليه؛ حيث يمكن أن تؤدي هذه الإضافات إلى تغيير في خواص أخرى للبولي بروبيلين كالخواص الفيزيائية والحرارية؛ حيث إن هذه الخواص تحدد مجال استخدام المنتجات المصنعة من هذا البوليمير.

المراجع العلمية:

- [1] TRIPATHI, D., *Practical Guide to Polypropylene*, Rapra Technology Limited, UK, ISBN: 1-85957-282-0, 2002
- [2] ROUSSEL, M. D., GUY, A. R., SHAW, L. G., CARA, J. E., *The Use of Calcium Carbonate in Polyolefins Offers Significant Improvement in Productivity*, Target, 300, 350 (2005).
- [3] CHAFIDZ, A., KAAVESSINA, M., AL-ZAHRANI, S., *Rheological and mechanical properties of polypropylene/calcium carbonate nanocomposites prepared from masterbatch*, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 29, No. 5, 2016, 593-622
- [4] ESSABIR, H., BENSALAH, M., RODRIGUE, D., BOUHFID, R., QAISS, A., *A comparison between bio- and mineral calcium carbonate on the properties of polypropylene composites*, Construction and Building Materials, Vol. 134, 2017, 549-555
- [5] XIONG, Z., LI, Y., PAN, L., YU, J., LU, S., *An analytical study of mechanical behavior of polypropylene/calcium carbonate composites under uniaxial tension and three-point bending*, Composite Structures, Vol. 171, 2017, 370- 381.
- [6] LU, Q., DOU, Q., *Investigation of the microstructures, properties, and toughening mechanism of polypropylene/calcium carbonate toughening masterbatch composites*, Journal of Applied Polymer science, Vol. 134, No. 46, 2017
- [٧] CHAFIDZ, A., LESTARI, A.Y.D, SETYANINGSIH, L., ASTUTI, W., RIYAL, M., *Calcium Carbonate Reinforced Polypropylene Nanocomposites: Effect of Nano-Filler Loadings on the Melt Rheological Properties*, Key Engineering Materials, Vol. 777, 2018, 168-172
- [٨] ZAMAN, H.U., BEG, MDH., *Mechanical, thermal, and rheological properties of nano-calcium carbonate/polypropylene composites modified by methacrylic acid*, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 29, No. 2, 2016, 189-203
- [9] ROCH, M.C.G., M., MOREIRA, G.F.M., DA SILVA, A.H.M.F.T., *Evaluation of the effect of processing conditions on the impact properties of polypropylene-nano- $CaCO_3$ composites*, Journal of Composite Materials, Vol. 51, No. 24, 2017, 3362-3372
- [١٠] WANG, Q., M., LIU, B., HUANG, C., SUN, X., *Study of rheological behavior of calcium carbonate-filled polypropylene in dynamic extrusion process*, Polymer Composites, Vol. 36, No. 4, 2015, 630-634
- [١١] PAYANDEHPEYMAN, J., MAJYOABI, GH., BAGHERI, R., *Experimental and analytical investigations into the effects of inorganic filler on the polypropylene nanocomposite microhardness*, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 30, No. 11, 2017, 1484-1502
- [١٢] ZHANG, H.W., SUBHASH, G., JING, X.N., KECSKES, L.J., DOWDING, R.J., *Evaluation of hardness–yield strength relationships for bulk metallic glasses*, Philosophical Magazine Letters, Vol. 86, No. 5, 2006, 333-345

[13] MITTAL, P., NARESH, S., LUTHRA, P., *Polypropylene composites reinforced with hybrid inorganic fillers: Morphological, mechanical, and rheological properties*, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Article first published online: July 16, 2018, <https://doi.org/10.1177/0892705718785674>

[14] BHAGAT, S., KUMAR, P., *PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS OF POLYPROPYLENE- CALCIUM CARBONATE COMPOSITES*, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), Vol. 6, No. 6, 2015, 1-5.

[15] ADEOSUN, S.O., USMAN, M.A., AYOOLA, A.A., BODUDE, M.A., *Physico-Mechanical Responses of Polypropylene-CaCO₃ Composite*, Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, Vol. 1, 2013, 145-152.

[16] ZHOU, J., DU, X., CHEN, Y., *Study on the Preparation and Properties of CaCO₃/Polypropylene Composite Materials*, Proceedings of the 2015 International Forum on Energy, Environment Science and Materials, 2015, Published by Atlantis Press, 600-603

[17] FUAD, M.Y.A., HANIM, H., ZARINA, R., ISHAK, Z.A., HASSAN, A., *Polypropylene/calcium carbonate nanocomposites – effects of processing techniques and maleated polypropylene compatibiliser*, eXPRESS Polymer Letters, Vol. 4, No. 10, 2010, 611-620

[18] EIRASA, D., PESSANB, L.A., *Mechanical Properties of Polypropylene/Calcium Carbonate Nanocomposites*, Materials Research, Vol. 12, No. 4, 2009, 517-522

[19] CHAFIDZ, A., *Enhancing thermal and mechanical properties of polypropylene using masterbatches of nanoclay and nano-CaCO₃: A review*, Communications in Science and Technology, Vol. 3, No. 1, 2018, 19-26

[20] ASTM D 1238, *Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer*, ASTM International, West Conshohocken, PA, U.S.A.

[21] XIE X-L, LIU Q-X, LI RK-Y, et al. *Rheological and mechanical properties of PVC/CaCO₃ nanocomposites prepared by in situ polymerization*, Polymer, 45(19), 2004, 6665–6673.

[22] MAI Y-W and YU Z-Z. *Polymer nanocomposites*. 1st ed. Cambridge, UK: Woodhead Publishing Ltd, 2006.